

SAR 306



SAR 306 - однокомпонентный полиуретановый клей для приклеивания подошв из ТЭП, ПУ, ПВХ, резин с верхом из натуральных и искусственных материалов. Обладает хорошей устойчивостью к высоким температурам и быстрым начальным склеиванием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый полупрозрачный / черный
Вязкость при t 20 °C	2000 Cps
Плотность при t 20 °C	0.86 +/- 0.01
Температура реактивации	70 - 80 °C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести клей SAR 306 на тщательно подготовленные поверхности и дать высохнуть 15-20 минут при комнатной температуре, реактивировать при 70-80 °C. Быстро соединить и прижать под давлением 4-6 кг/см² в течение 10 секунд. Окончательное склеивание наступает по истечении 24 часов.

Для подошв из ПУ: равномерно зашкурить подошву и нанести клей SAR 306. Зашкуривание является фундаментальным моментом, так как гарантирует удаление с поверхности всякого рода грязи и остатков силикона.

Для подошв из ПВХ: протереть подошву х/б салфеткой, смоченной в SOLVENTE LB – 20 (без POLVERE LB – 20), дать подсохнуть в течение 5 минут и нанести SAR 306.

Для подошв из ТЭП: нанести хлорирующий раствор SATREAT (SOLVENTE LB – 20 + POLVERE LB – 20) и дать подсохнуть в течении 20 минут. Очень важно, чтобы кисточка для нанесения раствора не имела металлических частей, которые могут вступить в реакцию с дихлорамином, затем нанести SAR 306.

Для подошв из релакса : равномерно зашкурить. Нанести хлорирующий раствор SATREAT (как в случае с ТЭП), подождать 20 минут и нанести SAR 306.

Для подошв из резины SBR: зашкурить подошву. Нанести хлорирующий раствор, и подождать минимум 2 часа, затем нанести SAR 306.

Добавление 3-5% активатора KENDOR RC (DESMODUR RC) позволяет улучшить адгезию любых поверхностей и, в частности, всех трудносклеиваемых материалов, имеющих в структуре высокое количество пластификаторов, таких как SBR-TPR-PVC-PU-PA-ABS, жированных кож, HIIYTREL и т.д. После добавления активатора KENDOR RC (DESMODUR RC) необходимо реактивировать клеевую смесь на поверхности в течение ориентировочно 1 часа с момента нанесения.

Смесь (клей с активатором) сохраняет свои свойства свыше 4 часов. Советуем использовать клей при температуре не ниже 18 °C; в случае хранения продукта в холодном помещении необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

Содержание растворителей в соответствии с существующими нормами. Воспламеняем.

РАСТВОРИТЕЛИ

SOLVENTE 31714.

УПАКОВКА

Банки по 4,5 кг и 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения около 24 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях производителя в сухом и хорошо проветриваемом помещении. Предохранять от излишне высоких и низких температур.